

# CONTEGA SOLIDO EXO

Visā lēntes laukumā līpoša, difūzijai atvērta, apmetama pieslēgumu līmlente āra darbiem



## Tehniskie dati

Materiāls		
Pamatmateriāls	PP flīsis, PP kopolimēra speciālā membrāna	
Līme	Modificēta, ūdens izturīga SOLID līme	
Atdalošā kārtā	Dalījums 1 vai 2 daļās, ar silikonu pārklāta PE folija	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		melna
sd-vērtība	LVS EN 1931	0,7 m
Pakļaušana brīvai atmosfēras iedarbībai		3 mēnešus
Ūdens stabs	LVS EN 20811	> 2.500 mm
apmetams		jā
ift Rossenheim (DE) pārbaudīts	MO-01/1:2007-01, Abs. 5	izturēts, visā lēntes laukumā
Iestrādes temperatūra		no -10 °C
Temperatūras izturība		ilgstoši -40 °C līdz +90 °C
Uzglabāšana		sausā un vēsā vietā

## Pielietojums

CONTEGA SOLIDO EXO visā lēntes laukumā līpoša un apmetama logu pieslēgumu līmlente, kas no ārpusē garantē vēja hermētisku un difūzijai atvērtu logu un durvju pieslēgumu pie norobežojošām koka vai minerālu virsmu, kā piemēram, betona vai kaļķakmens, konstrukcijām. Modificēta, ūdensnecaurlaidīgā SOLID-līme nodrošina ātru un ilgstošu savienojumu ar pamatni. Salīmētā sprauga nekavējoties ir hermētiska un savienojums noslogojams. Flīsa materiālu, atbilstoši mūsu norādījumiem, var apmet.

## Priekšrocības

- ✓ Visā lēntes laukumā līpoša;
- ✓ Sprauga nekavējoties hermētiska, aizsargāta pret vēju un lietusgāzēm, savienojums noslogojams;
- ✓ Pateicoties modificētajai SOLID līmei augsta saķere arī pie minerālām pamatnēm;
- ✓ Apmetama;
- ✓ Līmlente pieslēgumiem pie, jeb pareizāk sakot, zem logu rāmja;
- ✓ Viegli iestrādājama.

## Pamatnes

Pirms montāžas virsmas ir jānotīra ar tīru drānu vai spiediena gaisa plūsmas palīdzību. Nelīdzenās minerālās virsmas ir jāizlīdzina izmantojot apmetumu. Līmlentes nepielip pie sasalušām virsmām. Nav pieļaujama ūdens atgrūdošu vielu esamība uz virsmām (piem. smērvielas, tauki un silikons). Virsmām jābūt sausām un noturīgām.

Noturīgi savienojumi veidojas arī ar visām pro clima iekštelpu membrānām un ar citām tvaika izolācijas membrānām (piem. ražotām no PP vai PET). Saķere veidojas arī uz ēvelēta un krāsota koka, cieta plastikāta, OSB, finiera un koka saplākšņa, kā arī uz betona un mūra konstrukcijām.

Labākais rezultāts tiek sasniegts ja virsmas ir tīras un noturīgas. Tā ir Jūsu atbildība pārbaudīt virsmas noturību; dažos gadījumos ir ieteicams veikt saķeres kontrolpārbaudi. Gadījumos, ja virsmas nav pietiekoši noturīgas ieteicams virsmu iepriekš apstrādāt ar TESCON PRIMER RP grunti.

## Pamatnosacījumi


Veicot montāžas darbus lentas nedrīks nostiept. Akurāti piespiest līpošo daļu pie virsmas, pārliecinoties, ka virsma ir pietiekoši noturīga. Gaisa necaurlaidīgs savienojums izveidojas tikai tad, ja līmlentā nav izveidojušies pārrāvumi.

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādestehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrunēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.artiva.lv](http://www.artiva.lv) vai [www.proclima.de](http://www.proclima.de)

**MOLL**  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)





Prüfbericht Nr. 16-000527-PRO2  
(PB 1-E03-020310-de-01)  
- CONTEGA SOLIDO SL  
- CONTEGA SOLIDO EXO  
nach MO-01/1:2007-01, Abs. 5  
24.06.2016

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas rekomendējamo konstrukciju risinājumos, produktu iestrādēstehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprātūs informēsīm par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlāmā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrunēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī [www.artiva.lv](http://www.artiva.lv) vai [www.proclima.de](http://www.proclima.de)

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

