



Tehniskie dati

Materiāls		
Flīss	3-kāršs polipropilēns	
Īpašības	Normatīvs	Vērtība
Krāsa		pelēka
Laukuma svars	LVS EN 1849-2	45 g/m ²
Biezums	LVS EN 1849-2	0,1 mm
Tvaika difūzijas pretestības rādītājs μ	LVS EN 1931	100
sd-vērtība	LVS EN 1931	0,03 m
Ugunsdrošība	LVS EN 13501-1	E
Maksimālais stiepes spēks gareniski/šķērsām	LVS EN 12311-2	80 N/5 cm / 50 N/5 cm
Temperatūras izturība		-40 °C līdz +100 °C
Siltumvadītspēja		0,17 W/(m·K)

Pielietojums

Lietojama kā putekļu membrāna telpām zem starpgriežiem un grīdām ar beramo pildījumu.

Piegādes forma

Art.-Nr.	GTIN	Garums	Platums	Saturs	Svars	IV	Konteiners
10100	4026639011961	50 m	1,5 m	75 m ²	3,9 kg	1	35

Priekšrocības

- ✓ Īpaši biezs, robusts 3-kāršs PP-flīsa audums
- ✓ Sausu un nedaudz mitru beramo materiālu nodalīšanai
- ✓ Droša aizsardzība pret putekļiem
- ✓ Piemērota griestiem un grīdām
- ✓ Īpaši atvērta difūzijai

Minētā informācija attiecināma uz aktuālākajos pētījumos konstatēto un praksē pierādīto. Mēs pataram tiesības veikt izmaiņas rekomendējamā konstrukciju risinājumos, produktu iestrādēstehnoloģijās un veikt tālāku produktu attīstību, mainot atsevišķu produktu kvalitāti. Mēs labprāt Jūs informēsim par aktuālāko tehnisko produktu attīstības stāvokli Jums vēlamā laikā.

Papildus informāciju par produktu iestrādes tehnoloģijām un konstrukciju risinājumiem Jūs varat iegūt pie pro clima Latvijas pārstāvniecības SIA "ARTIVA" speciālistiem, interesējoties patālrūnēm +371 29116116 vai +371 29252882, kā arī www.artiva.lv vai www.proclima.de

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheintalstraße 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 Fax: +49 (0) 62 02 - 27 82.21
 eMail: info@proclima.de

